



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики георешетки Геостаб ГС

Наименование показателя	Показатель
Толщина, мм (без накатки)	1,5 +-10% (1,3 +-10%)
Стойкость к воздействию переменных температур, С° не менее 10 цикл.	+55-60
Химостойкость, рН	4-11
Плотность, г/см.куб	0,94-0,96
Разрывная нагрузка образца 50x100 мм, кгс, не менее, по ГОСТ 11262-76	134,7
Разрывная нагрузка перфорированного образца 50x100 мм, кгс, не менее	107
Разрывная нагрузка шва в % от прочности не перфорированной ленты, не менее	50
Длительная прочность шва выдерживание под нагрузкой 50 кгс, 168 ч	+
Относительное удлинение образца 50x100, при пределе текучести %, не менее	180
Жесткость полоски 160x20 мм, сН не менее	500
Коэффициент устойчивости к УФ излучению, выдерживание образца под УФ лучами 500 ч	0,94

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info.@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).