



Современные технологии строительства

Телефон: +7 (863) 256-60-88 Сайт: st-stroiy.ru

E-mail: info@st-stroiy.ru, sts-vo@mail.ru

Технические характеристики геотекстиля Terram 700 UV

Показатель	Ед. изм.	Terram 700
Масса на единицу поверхности	г/м ²	90
Предел прочности при растяжении	кН/м	6,0
Удлинение при максимальной нагрузке	%	25
Прочность при 5%-ном удлинении	кН/м	2,6
Сопротивление проколу при максимальной нагрузке (тест CBR)	Н	1050
Прочность на отрыв	Н	225
Гидравлические свойства		
Размер пор AOS O90	μм	180
Скоростной индекс VIN50	10 ⁻⁴ м/сек	130

Оформить заявку на геотекстиль Вы можете по электронной почте info@st-stroiy.ru, либо в разделе сайта [Заказ](#).